

Hydroizolační stěrka

KEMPEROL 2K-PUR



Oblast použití

- vyztužená vložkou KEMPEROL pro hydroizolace střech včetně opracování všech typů detailů
- hydroizolace pod litém asfalt (parkoviště, mosty, ...)
- vhodná pro použití v interiéru i exteriéru
- pro novostavby i rekonstrukce
- použitelná pro téměř všechny typy podkladu

Vlastnosti

- při aplikaci ani v průběhu užívání nezapáchá
- aplikace za studena
- paropropustná
- schopná přenášet trhliny v podkladu (do 2 mm)
- odolná prorůstání kořínků (FLL test)
- pochozí pro údržbu
- berzpouštědlová
- UV stabilní
- dvousložková
- enviromentální prohlášení o produktu (EPD)
- CE-certifikovaná
- dvousložkový polyuretan

Balení

- 10 x 1 kg sáčky v kartonu
- 2 x 2,5 kg sáčky v plastovém vědru
- 1 x 12,5 kg plastové vědro

Skladování

V originálně uzavřených nádobách v suchém skladě při teplotách +5 až +30 °C. Minimální doba trvanlivosti je uvedena na obalu.

Doporučená spotřeba

V závislosti na typu podkladu a použité vložce je spotřeba 3,0 až 3,6 kg/m² pro tloušťku vrstvy cca 2 mm.

Vlastnosti

Forma	tekutá pryskyřice
Standardní barva	béžová antracitová zeleno-šedá
Jiné barvy	na zakázku
Doba zpracovatelnosti*	cca 30 minut
Odolnost proti dešti*	po 2 hodinách
Pochozí*	po 16 hodinách
Plně vytvrdnutý*	po 72 hodinách
Další vrstva*	po 16 hodinách
Pokládka litého asfaltu	po 16 hodinách
Krátkodobá odolnost teplotám	do 250 °C

**hodnoty byly měřeny při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %.
Skutečné hodnoty jsou závislé na teplotě, vlhkosti a povětrnostních podmínkách v době realizace.*

Výsledky testů podle ETAG 005

Dokument	ETA 03/0044
Faktor difúzního odporu μ	3100
Odolnosti proti vztlaku větru	> 50 kPa
Klasifikace šíření plamene po povrchu	B _{Roof} (t1)
Reakce na oheň	E
Obsah nebezpečných látek	žádné

Výrobce

 **KEMPER SYSTEM**

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Holländische Straße 32-36
34246 Vellmar
www.kemper-system.com
post@kemper-system.com

EN ISO 9001:2000
EN ISO 14001

Autorizovaný partner v ČR

 **AMTEKO**
be better...

AMTEKO international, s.r.o.
www.amteko.cz
info@amteko.cz
Tel. +420 222 366 885
Fax +420 222 366 970

